

## Kályhás vakolat

### Tulajdonságai és felhasználási területei:

- Fedővakolatként különféle külső vakolatstruktúrák kialakításához cserépkályhákhoz, kandallókhöz, kemencéhez
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) különböző szemcsenagyságokban kapható
- A kályhás vakolat (Hafnerputz) dörzsölt felületek esetén 3 mm-es felhordási vastagságig alkalmazható
- 3 mm-nél vastagabb vakolatok (dörzsvakolat), ill. különleges felületi struktúrák esetén (pl.kéregvakolat) a kreatív
- Ásványi, ill. természetes színezékek segítségével mindenféle színárnyalat elkészíthető
- Alapvakolata az Armierungsputz

### Bedolgozása:

- A falazott berendezés vakolása a száraz felfűtés után, hideg állapotban történjék
- A falazatot alaposan portalanítsuk, ill. távolítsuk el a habarcsmaradványokat
- A felületek előnedvesítése nem szükséges
- Nem sík felületű falazatoknál a kiegyenlítéshez Universal Supert alkalmazzunk
- Felhasználáskor először a zsák tartalmát szárazon keverjük át
- Folyadékkal való keveréshez kizárólag tiszta, ivóvíz minőségű vizet használjunk
- Alapvakolatát az "Armierungsputz"-ot max.3 mm vastagságig hordjuk fel, majd ágyazzuk be az üvegszál erősítésű
- A látható felület kályhás vakolatból (Hafnerputz) vagy kreatív vakolatból (Kreativputz) áll
- Minden vakolat fehér, a vakolási felületeket az egyes munkalépések között nem kell teljesen kiszárítani
- Felületi szárítás után vékonyan hordjuk fel a kályhás vakolatot (3 mm-ig)
- Különleges kialakítású felületi struktúráknál a kreatív vakolatot alkalmazzuk
- A kreatív vakolattal 60 mm-es rétegvastagságig dolgozhatunk
- A kreatív vakolat kötési idejének gyorsítására vakolatgyorsítót használhatunk
- Kb. egyhetes levegőn száradás után fűtsük fel a kemencét

Max. felhasználási hőmérséklet: [°C] kb. 200

Felhasználhatóság/tárolás: 6 hónap száraz, fagymentes helyen

Bedolgozási víz/mennyiség: [l/100 kg] ivóvíz, kb. 7 l/25 kg

Anyagszükséglet: 3 mm-es felhordási vastagság esetén kb. 5 kg/m<sup>2</sup>

Fazékidő: [perc] >70

Veszélyes anyag: a kemikáliákról szól törvény értelmében nem veszélyes anyag



FIGYELEM

- timföld-cementet tartalmaz
- mészhidrátot tartalmaz
- szilikogén porokat tartalmaz

#### H-mondat

H 332	Belélegezve ártalmas
H 315	Bőrizgató hatású
H 318	Súlyos szemkárosodást okoz

#### P-mondat??

P 202	Használat előtt minden biztonsági utasítást el
P 262	Kerülni kell a bőrrel, ruházattal való érintkezést és a szembejutást
P 280	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni
P305/351/338	Szembe kerülés esetén: vízzel néhány percig óvatosan öblögessük a szemünket. Az esetleges kontaktlencsét lehetőség szerint távolítsuk el, majd öblögessünk tovább. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

#### ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

- Bőséges vízbevitel
- Orvoshoz fordulni

#### Gyártó/ Forgalmazó:

RATH Hungária Kft, 1106 Budapest, Porcelán u.1.  
Tel:1-433-0043, Fax: 1-261-9052  
www.rath.hu  
www.rath-group.com, eMail: info@rath-group.com

